



bwv Steinwerk Hamminkeln GmbH & Co.KG

Produktdatenblatt: **CS Palisaden**
Stand: Januar 2023

Produkt, gefertigt gemäß DIN EN 13198

Eigenschaft	Anforderungen/Anmerkungen				
	"21/14/42"	"21/14/28"	"60/14/14"		
Ausführung	einschichtig				
Maßtoleranzen	+- 5 mm				
Nennmaße (mm ²)					
Gesamtlänge	419	279	599		
Gesamtbreite	209	209	139		
Dicke	140	140	140		
Rastermaß (mm) ¹⁾	210 x 420	210 x 280	160 x 140		
Fase (mm)	keine	keine	keine		
Abstandhalter	keine	keine	keine		
Oberseite	planmäßig eben				
Unterseite	planmäßig eben				
Seitenflächen	planmäßig eben				
Farben	anthrazit nuanciert, braun-anthrazit nuanciert, marmor, dolomit, sandbeige				
Spaltzugfestigkeit	Produkt geprüft gemäß "Richtlinie für nicht genormte Betonerzeugnisse"				
Besondere Hinweise:					
Die Spaltzugfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.					
Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Mauersteine.					
Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberfläche der Mauersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.					
Abweichungen von der Farbintensität der Mauersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.					
Einsatzbereiche:					
Mauersteine frei stehend: max. 84 cm hoch verklebt ohne weiteren statischen Nachweis, Mauersteine hinterfüllt oder auch bei größeren Mauerhöhen: grundsätzlich nur mit bauseitigem statischem Nachweis, Einbau nur auf frostsicher gelagertem Fundament					
bwv Steinwerk Hamminkeln GmbH & Co.KG Industriestr. 2-6, 46499 Hamminkeln, Tel.: 02852/9131-0 Fax: 02852/9131-41					